Typenbeschreibung

Type 9

LIGNOCEL

Natürliche Holzfaserstoffe

Ausgangsrohstoff

Ausgesuchtes Nadelholz

Chemische und physikalische Eigenschaften

Farbe		gelb
Struktur		kubisch
Durchschnittl. Partikelgröße / Partikelbereich		0,8 mm - 1,1 mm
Oxidasche (850 °C, 4 h)	~	0,5 %
pH-Wert (10 %-ige Suspension)		4,5 - 6,5
Schüttgewicht (in Anlehnung an DIN EN ISO 60)		110 g/L - 190 g/L

Siebanalyse (mit RETSCH-Vibrationssieb) bei einer lichten Maschenweite von:

> 1,6 mm	> 0,8 mm	> 0,5 mm
max. 1 %	max. 50 %	min. 70 %

Allgemeine Hinweise

LIGNOCEL Holzfaserstoffe sind umweltfreundliche Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.
Sie werden u. a. eingesetzt als Verdickungsmittel, zur Armierung, als Absorptions- und Streckmittel oder als Träger- und Füllstoff in den verschiedensten Anwendungsgebieten.

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben aufgeführten Werten ergeben.

Ausgabedatum: 2022-08 / 1 Seite

JRS Fibers for Life.

J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg (Germany)

Phone: +49 7967 152-0
info@jrs.de • www.jrs.de