

Typenbeschreibung

Type
HB 500-1000

RÄUCHERGOLD®

natürliche Holzfaserstoffe

Ausgangsrohstoff

ausgesuchtes Laubholz

Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe	hellbraun
Struktur	faserig
Partikelbereich, Hauptteil	0,5 - 1,0 mm
Schüttgewicht	180 g/l - 250 g/l
Glührückstand (850 °C, 4 h)	ca. 1 %
pH-Wert	5,5 +/- 1

Siebanalyse

Siebrückstand (mit Engelsmann - Rüttelsieb) bei einer lichten Maschenweite von:

1,25 mm	0,63 mm	0,5 mm
max. 5 %	max. 65 %	max. 90 %

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben aufgeführten Werten ergeben.

Allgemeine Hinweise

RÄUCHERGOLD® -Holzfaserstoffe sind umweltfreundliche Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.



J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO
Fasern aus der Natur
Holzmühle 1
D-73494 Rosenberg

Telefon: 0 79 67/1 52-0
Telefax: 0 79 67/1 52-222

9712