

## Stein-Gewerbesalz K 3,2-1,5

### Beschaffenheit

weiß, vereinzelt mit grauen oder schwarzen Nebenmineralen

### Chemische Zusammensetzung

	w	typisch	min.	max.	Methode
● Natriumchlorid	[%]	99	98		ASTM E 534-08
● Calcium (Ca)	[%]	0,3		0,5	ISO 2482
● Magnesium (Mg)	[%]	0,02		0,05	ISO 2482
● Sulfat (SO <sub>4</sub> )	[%]	0,7		1,5	ISO 2480
● H <sub>2</sub> O-unlösliches	[%]	0,15		0,2	ISO 2479

### Korngrößenverteilung

gemäß EN 1235

	w	typisch	min.	max.
● > 4,0 mm	[%]	15		20
● 1,25 - 4,00 mm	[%]	78	67	
● < 1.25 mm	[%]	7		13

### Physikalische Eigenschaften

		Methode
● Schüttdichte	1050 – 1300 kg/m <sup>3</sup>	EN 1236

Vorstehende Angaben basieren auf unseren kontinuierlichen Qualitätsprüfungen. Sie entbinden den Anwender nicht von seiner Pflicht, eine Eingangskontrolle des gelieferten Produktes vorzunehmen. Die Angaben dienen zu Informationszwecken und stellen keine Garantie dar. Die Prüfung der Eignung des Produktes für den vom Anwender beabsichtigten Zweck liegt in der Verantwortung des Anwenders.