

Typenbeschreibung

Type
HBK 750-2000

RÄUCHERGOLD®

natürliche Holzfaserstoffe

Ausgangrohstoff

ausgesuchtes Laubholz

Physikalische und chemische Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Farbe | hellbraun |
| Struktur | kubisch |
| Partikelbereich, Hauptteil | 1,2 - 1,8 mm |
| Schüttgewicht | 270 g/l - 330 g/l |
| Glührückstand (850 °C, 4 h) | ca. 1 % |
| pH-Wert | 5,5 +/- 1 |

Siebanalyse

Siebrückstand (mit Engelsmann - Rüttelsieb) bei einer lichten Maschenweite von:

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| <u>2,5 mm</u> | <u>1,6 mm</u> | <u>1,0 mm</u> |
| max. 5 % | max. 55 % | max. 95 % |

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben aufgeführten Werten ergeben.

Allgemeine Hinweise

RÄUCHERGOLD®-Holzfaserstoffe sind umweltfreundliche Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.



J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO
Fasern aus der Natur
Holzmühle 1
D-73494 Rosenberg

Telefon: 0 79 67/1 52-0
Telefax: 0 79 67/1 52-222

0409