

## Typenbeschreibung

Type  
KL 2-16

# RÄUCHERGOLD®

natürliche Holzfaserstoffe

## Ausgangsstoff

ausgesuchtes Laubholz

## Physikalische und chemische Eigenschaften

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Farbe                       | hellbraun         |
| Struktur                    | kubisch           |
| Partikelbereich, Hauptteil  | 6,0 - 10,0 mm     |
| Schüttgewicht               | 220 g/l - 320 g/l |
| Glührückstand (850 °C, 4 h) | ca. 1 %           |
| pH-Wert                     | 5,5 +/- 1         |

## Siebanalyse

Siebrückstand (mit Engelsmann - Rüttelsieb) bei einer lichten Maschenweite von:

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <u>15,0 mm</u> | <u>8,0 mm</u> | <u>5,0 mm</u> |
| max. 5 %       | max. 40 %     | max. 90 %     |

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben angegebenen Werten ergeben.

## Allgemeine Hinweise

RÄUCHERGOLD®-Holzfaserstoffe sind umweltfreundliche Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.



J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO  
Fasern aus der Natur  
9712  
Holzmühle 1  
D-73494 Rosenberg

Telefon: 0 79 67/1 52-0  
Telefax: 0 79 67/1 52-222