

Typenbeschreibung

Type
KL 1-4

RÄUCHERGOLD®

natürliche Holzfaserstoffe

Ausgangsstoff

ausgesuchtes Laubholz

Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe	hellbraun
Struktur	kubisch
Partikelbereich, Hauptteil	2,5 - 3,5 mm
Schüttgewicht	250 g/l - 350 g/l
Glührückstand (850 °C, 4 h)	ca. 1 %
pH-Wert	5,5 +/- 1

Siebanalyse

Siebrückstand (mit Retsch-Vibration Sieb) bei einer lichten Maschenweite von:

5,0 mm	3,15 mm	2,0 mm
max. 5 %	40 - 70 %	95 - 100 %

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben aufgeführten Werten ergeben.

Allgemeine Hinweise

RÄUCHERGOLD®-Holzfaserstoffe sind umweltfreundliche Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.



J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO
Fasern aus der Natur
Holzmühle 1
D-73494 Rosenberg

Telefon: 0 79 67/1 52-0
Telefax: 0 79 67/1 52-222

0511