

LIGNOCEL

Natürliche Holzfaserstoffe

Ausgangsrohstoff

Ausgesuchtes Weichholz

Chemische und physikalische Eigenschaften

Farbe	gelb
Struktur	Granulat
Durchschnittl. Partikelgröße / Partikelbereich	1,2 mm - 1,6 mm
Oxidasche (850 °C, 4 h)	~ 0,5 %
pH-Wert (10 %-ige Suspension)	5 - 7
Schüttgewicht (in Anlehnung an DIN EN ISO 60)	120 g/L - 180 g/L

Siebanalyse (mit RETSCH-Vibrationssieb) bei einer lichten Maschenweite von:

> 3,15 mm	> 1,25 mm	> 0,2 mm
max. 5 %	max. 85 %	min. 99,5 %

Allgemeine Hinweise

LIGNOCEL Holzfaserstoffe sind umweltfreundliche Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.

Sie werden u. a. eingesetzt als Verdickungsmittel, zur Armierung, als Absorptions- und Streckmittel oder als Träger- und Füllstoff in den verschiedensten Anwendungsgebieten.

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben aufgeführten Werten ergeben.

Ausgabedatum: 2022-08 / 1 Seite