

Typenbeschreibung

Type
FS 14

LIGNOCEL®

natürliche Holzfaserstoffe

Ausgangsstoff

ausgesuchtes Weichholz

Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe	gelb
Struktur	kubisch
Partikelbereich, Hauptteil	2,5 - 3,5 mm
Schüttgewicht	160 g/l - 250 g/l
Glührückstand (850 °C, 4 h)	ca. 1 %
pH-Wert	5,5 +/- 1

Siebanalyse

Siebrückstand (mit Engelsmann - Rüttelsieb) bei einer lichten Maschenweite von:

5,0 mm	3,15 mm	2,0 mm
max. 7 %	max. 75 %	min. 95 %

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben aufgeführten Werten ergeben.

Allgemeine Hinweise

LIGNOCEL®-Holzfaserstoffe sind umweltfreundliche Produkte, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.



J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO
Fasern aus der Natur
Holzmühle 1
D-73494 Rosenberg

Telefon: 0 79 67/1 52-0
Telefax: 0 79 67/1 52-2220509