Stein-Gewerbesalz K 0,7 - 0,16

Beschaffenheit	weiß, vereinzelt mit grauen oder schwarzen Nebenmineralen

Chemische Zusammensetzung	**w**	**typisch**	**min.**	**max.**	**Methode**
● Natriumchlorid	[%]	99	98		ASTM E 534-08
● Calcium (Ca)	[%]	0,3		0,5	ISO 2482
● Magnesium (Mg)	[%]	0,02		0,05	ISO 2482
● Sulfat (SO_4)	[%]	0,7		1,5	ISO 2480
● H_2O-unlösliches	[%]	0,15		0,2	ISO 2479

Korngrößenverteilung gemäß EN 1235	**w**	**typisch**	**min.**	**max.**
● > 0.71 mm	[%]	7		20
● 0.16 - 0.71 mm	[%]	90	72	
● < 0.16 mm	[%]	3		8

Physikalische Eigenschaften		**Methode**
● Schüttdichte	1050 – 1300 kg/m³	EN 1236

Auf Anfrage	**w**	**typisch**	**max.**	**Methode**
Trennmittel E 535 $Na_4[Fe(CN)_6]$, berechnet als $K_4[Fe(CN)_6]$ wfr.	[mg/kg]	10	20	EuSalt AS 004

Vorstehende Angaben basieren auf unseren kontinuierlichen Qualitätsprüfungen. Sie entbinden den Anwender nicht von seiner Pflicht, eine Eingangskontrolle des gelieferten Produktes vorzunehmen. Die Angaben dienen zu Informationszwecken und stellen keine Garantie dar. Die Prüfung der Eignung des Produktes für den vom Anwender beabsichtigten Zweck liegt in der Verantwortung des Anwenders.

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 34131 Kassel Deutschland
+49 561 9301-0 info@k-plus-s.com www.kpluss.com

Ein Unternehmen der K+S